DSCL 14C
TAŚMA DWUSTRONNA TKANINOWA

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

> Doskonała przyczepność do wielu powierzchni
> Odpowiednia do chropowatych powierzchni

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Wielozadaniowa
> Szkło, plastik, metal
> Do przyklejania dywanów orz wykładzin do innych powierzchni

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Siatka
Przekładka: Papier dwustronnie silikonowany
Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego oraz żywic

KOLORY

Żółty Brązowy

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 50 mm
Długość: 5m, 10m, 15m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	210	µm	(+/- 10%)
Adhezja do stali 180°	≥ 26	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	50	N/cm	(+/- 5%)
Rozciąganie	N / A	-	-
Zakres temperaturowy	od 10 do +60	° C	-
	od 50 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinnien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność).

XL-TAPE International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone: 0048 4134-89-200 FAX: 0048 4134-89-232 www.bluedolphintapes.com